

Propriétés du produit

Protection opaque semi-mate du bois qui donne au bois un aspect uniforme. Diffusion ouverte. Donne une surface résistante aux intempéries avec une bonne durabilité. Empêche la formation et le développement de moisissures sur la surface.

- Facile à appliquer
- Couvre la structure veinuse
- Bonne durabilité



Informations sur l'environnement



Utilisation du produit

Structures de bâtiments telles que avant-toits, les pignons et les façades.

Les essences de bois claires, comme le pin ou l'épicéa, y compris le bois traité sous pression ou par évaporateur et bois apprêté industriel.

Le substrat doit être enduit d'une couche d'apprêt, apprêté industriellement ou avoir été traité.

Substrat

Doit être propre, sec, solide et adapté à l'application de peinture.

Du bois tronçonné insuffisamment protégé, des pièges à eau ou le risque d'une rétention d'eau doivent être évités.

Niveau d'humidité max. du bois avant l'application de peinture :

Portes et fenêtres : 12 % ± 3 ; surplombs, barrières et bardages : 18 %.

Traitement

La lasure, la peinture et les fibres de bois en décomposition lâches doivent être éliminées par un nettoyage et un ponçage.

Éliminer la saleté, les salissures, l'huile et les résidus de farinage avec Facade Clean.

Les algues et la moisissure doivent être nettoyées et éliminées avec Facade Anti-green.

Arrondir les arêtes aiguës pour optimiser le pouvoir couvrant.

Toutes les menuiseries naturelles doivent être traitées avant ou immédiatement après le montage.

Les surfaces brillantes ou déjà peintes doivent être matifiées par un ponçage.

Le bois neuf, y compris le bois imprégné, ou le bois nu nettoyé doivent être apprêtés avec l'huile d'apprêt Flügger 01 Wood Tex.

Les surfaces traitées à l'huile de base peuvent être peintes avec Flügger 02 Wood Tex.

Le substrat demeuré non traité pendant plus de 4 semaines doit être nettoyé et débarrassé des fibres de bois lâches.

Une durabilité optimale est obtenue avec deux ou plusieurs couches.

Application

Pinceau, rouleau ou pistolet.

En cas d'application au rouleau ou au spray, passer ensuite au pinceau.

Choisir des instruments adaptés en fonction du fini désiré.

Appliquer humide sur humide et terminer par des mouvements de pinceau dans la même direction.

Toujours utiliser le même numéro de lot sur les surfaces contiguës/d'un seul tenant.

Le froid ou la chaleur peuvent affecter la viscosité de la matière

En cas d'application au spray, la température de la matière doit être de 15 °C min.

Aucune condensation ne doit se former pendant le séchage/durcissement.

Éviter de travailler sous la lumière directe du soleil.

Le temps froid et l'humidité ambiante élevée augmentent le temps de séchage, le durcissement complet et l'intervalle à respecter entre l'application des couches.

Les températures élevées et la basse humidité ambiante réduisent le temps de séchage et le durcissement complet.

Toujours appliquer des traitements expérimentaux afin de vérifier que l'adhésion et les résultats sont conformes aux attentes.

Résultat attendu

Surface semi-mate et opaque qui donne au bois un aspect uniforme.

Durabilité prévue : 12 ans.

La durabilité de la surface dépend de la qualité du bois, de la structure, épaisseur de couche, de l'application et de l'exposition. La durabilité peut donc être plus courte ou plus longue qu'annoncée.

Le farinage des nuances prononcées dû à l'excès de pigment peut survenir.

Ne bloque pas la pénétration des nœuds ou des colorants hydrosolubles.

Nettoyage et entretien

Nettoyez la surface et réparez tout dommage une fois par an ou au besoin.

La saleté, la graisse et les substances contaminantes doivent être éliminées avec Façade Clean.

Les algues et la prolifération de moisissure doivent être éliminées par un nettoyage avec Façade Ant-green.

Veillez noter !

Protégez la surface fraîchement peinte des intempéries.

Prenez les mesures appropriées contre les effets de l'humidité et des précipitations pour la première fois après l'application de la peinture.

Risque de décoloration et de cloquage en cas d'utilisation sur des surfaces préalablement traitées au goudron.

Les substrats de graines de lin/huileux peuvent provoquer des cloques et des épluchures.

La lumière directe du soleil pendant et immédiatement après l'application comporte un risque de coagulation et d'ampoules solaires.

Le traitement de la peinture sur les boiserie protégées contre le feu peut provoquer des efflorescences/écaillages salins.

La surface atteint une robustesse maximale lorsqu'elle est complètement durcie.

Informations sur l'environnement

Retirez autant de peinture que possible des outils avant le nettoyage.

Apportez les restes de peinture fluide au centre de recyclage local.

Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l'avance la quantité dont vous aurez besoin.

Conservez les restes de peinture pour une utilisation future afin de réduire efficacement l'impact environnemental.

Stockage: Au frais, à l'abri du gel et contenant soigneusement fermés

Informations additionnelles

Pour ce produit, il est délivré un: [Environmental Product Declaration](#)

Données Techniques

Type de produit	Protection bois, opaque
Brillant	Semi Mat;20
Densité (kgs/l)	1.25
Poids de la matière sèche en %	49
Volume de la matière sèche en %	36
Quantités à appliquer (m ² /litr.)	8
Long spreading rate (m ² /l)	12
Short Spreading rate (m ² /l)	6
Temp. min. pendant l'application et jusqu'au séchage/durcissement complet	Min.: +5°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Temps de séchage à 20° C, 60 % d'humidité relative	1
Intervalle à respecter entre l'application des couches (Heures)	8
Durcissement complet (Journées)	28
Dilution	Ne pas diluer
Nettoyage des outils, etc.	De l'eau et du savon

Version TDS actuelle

mars 2024

Remplace la version TDS

janvier 2024